

BOLIX BQS Mass

Masa do uzupełniania szczelin między płytkami elastycznymi BOLIX BQS

CECHY PRODUKTU:

- Wysoka elastyczność i odporność na naprężenia termiczne
- Wysoka odporność na:
 - warunki atmosferyczne
 - promieniowanie UV – zawiera „absorbery UV”
 - porastanie przez glony i grzyby
- Paroprzepuszczalna
- Po związaniu mrozoodporna i hydrofobowa
- Łatwa i szybka aplikacja
- Nie wymaga dodatkowej impregnacji obniżającej nasiąkliwość

PRZEZNACZENIE:

BOLIX BQS Mass służy do wypełniania szczelin w narożach pomiędzy płytkami BOLIX BQS.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Okładzinę przykleić zgodnie z wytycznymi karty technicznej płytek BOLIX BQS.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie dodawać wody ani innych substancji

ZASTOSOWANIE:

Przygotowaną masę nakładać po wstępnym wyschnięciu masy klejąco-spojującej BOLIX BQB do podłoża (min. 4h w warunkach optymalnych, tj. +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza). Szczelinę powstałą w narożu pomiędzy płytkami BOLIX BQS należy uzupełnić palcem lub wąską szpachelką masą BOLIX BQS Mass w kolorze zastosowanej okładziny tak, aby łącznie było szczelne dla wody opadowej. Łączenie płytek powinno być niewidoczne z odległości kilku metrów. Masa powinna licować z powierzchnią przyklejonych płytek. Powierzchnię nałożonej masy wygładzić palcem lub wilgotnym (ale nie mokrym) pędzlem.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

Produkt stanowi element składowy rozwiązania z płytkami BOLIX BQS - należy stosować się do UWAG I ZALECEŃ REALIZACYJNYCH zawartych w kartach technicznych masy klejąco-spojującej BOLIX BQB oraz płytki BOLIX BQS.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Wąska szpachelka
- Pędzelek

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania i wiązania:
do 80%

Gęstość objętościowa:
ok. 1,7 g/cm³

Odporność termiczna po wyschnięciu:
Od -35°C do +100°C

Barwa:
Zgodna z kolorystyką płytek BOLIX BQS

Uziarnienie wg PN-EN 1062-1:
< 0,8 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:
≤ 0,7 W/(m·K)

Współczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1 (układ klej/spoina BOLIX BQB i płytka BOLIX BQS):
≥ 50 g/(m²d)
Kategoria V2 (15-150 g/(m²d))

Przepuszczalność wody wg PN-EN 1062-1 (układ klej/spoina BOLIX BQB i płytka BOLIX BQS):
≤ 0,29 kg/(m²h^{0,5})
Kategoria W2 (0,1-0,5 kg/(m²h^{0,5}))

Opakowania:
Wiaderko 1 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

ok. 15÷20 g/m.b.

Dokładne zużycie należy oszacować podczas wykonywania prac.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Piasek kwarcowy, żywice polimerowe, wypełniacze mineralne, domieszki hydrofobizujące, pigmenty, dodatki biocydowe oraz dodatki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.